

M00001197 Acryl kit, 310ml, wit



Omschrijving

Deze acryl kit is watergedragen en goed overschilderbaar. De kit is ontwikkeld voor het afdichten van aanvoegsluitingen en heeft een perfecte hechting op de meeste ondergronden. De kit is zowel binnen als buiten toepasbaar, mits de eerste 5 uur droog zijn.

Merk

Den Braven

Algemene informatie

100 % Modulus	DIN 53504 S2	0,40 N/mm ²
Applicatie temperatuur		+5°C tot +40°C
Basis		Acryl dispersie
Bewegingsopname		12,5%
Dichtheid	ISO 1183-1	1,71 g/ml
Extrusie waarde	@ Ø3 mm/4 bar	800 g/min
Huidvorming	DBTM 16	7 min. @ 23°C/50%RH
Rek bij breuk		240%
Shore A Hardheid	DIN 53505/ISO 868	30
Temperatuur bestendigheid		-20°C tot +75°C
Treksterkte DIN 53504		0,40 N/mm ²
Vorstbestendigheid		Tot -15°C
gedurende transport		
Weerstand tegen vloeï	ISO 7390	< 2mm



Beperkingen

- Niet geschikt voor continue waterbelasting
- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden
- *Buiten toepassing is alleen mogelijk bij goed drogend weer en indien het binnen 5 uur na aanbrengen niet regent

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +40°C (geldt voor omgeving en ondergronden).

Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn.

Hechtvlakken ontdoen van loszittende bestanddelen, zuigende ondergronden hoeven niet volkomen droog te zijn. Zeer poreuze ondergronden zoals: gips, (gas)-beton, (kalkzand)steen enz. voorstrijken met een mengsel van 1 deel acryl kit en 2 delen water. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting. Glad afwerkbaar met water.

Overschilderbaarheid

Deze acryl kit is het best overschilderbaar na volledige uitharding. Tijdens het doorharden zal het product krimpen, waardoor later eventueel scheur- en barstvorming kan ontstaan in de verflaag. Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verf. Bij hooggepulveerde dispersieverven kan scheur- of barstvorming in de verf ontstaan. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met de verf te testen.

Schoonmaken

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Handen kunnen worden gereinigd met Zwaluw Wipes en/of water en zeep.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Gebruiksaanwijzing

Een voeg met de juiste dimensies is in staat om bewegingen op te nemen van aangrenzende bouwmaterialen. De voegdiepte moet altijd in de juiste verhouding zijn met de voegbreedte. Algemene regel is dat de verhouding voegdiepte: voegbreedte tot een voegbreedte van 10 mm 1:1 is, met een minimum van 5 mm breedte en diepte. Voor voegen breder dan 10 mm is de voegdiepte de voegbreedte gedeeld door 3 plus 6 mm.