

MAUNT®

M00001197

Mastic acrylique, 310ml, blanc



Description

Ce mastic acrylique est à base d'eau et peut être facilement peint. Il est conçu pour sceller les joints et adhère parfaitement à la plupart des substrats. Il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur, à condition que les 5 premières heures soient sèches.

Marque

Den Braven

Informations générales

100 % Module	DIN 53504 S2	0,40 N/mm ²
Température d'application		+5°C à +40°C
De base		Dispersion acrylique
Capture de mouvement		12,5%
Densité	ISO 1183-1	1,71 g/ml
Valeur d'extrusion	Ø3 mm/4 bar	800 g/min
Formation de la peau	DBTM 16	7 min. À 23°C/50%HR
S'étirer à la pause		240%
Dureté Shore A	DIN 53505/ISO 868	30
Résistance à la température		De -20°C à +75°C
Résistance à la traction DIN 53504		0,40 N/mm ²
Résistance au gel pendant le transport		Jusqu'à -15°C
Résistance à l'écoulement	ISO 7390	< 2mm



Restrictions

- Ne convient pas à une exposition continue à l'eau
- Ne convient pas aux substrats en PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et bitumineux.
- *L'application à l'extérieur n'est possible que par temps sec et s'il ne pleut pas dans les 5 heures suivant l'application.

Préparation et finition des surfaces

Température d'application : +5°C à +40°C (s'applique à l'environnement et aux substrats). Les supports doivent être propres, secs, exempts de graisse et de poussière et porteurs. Enlever les supports non adhérents, les supports absorbants ne doivent pas nécessairement être complètement secs. Apprêter les supports très poreux tels que le plâtre, le béton (cellulaire), la brique (silico-calcaire), etc. avec un mélange d'une part de mastic acrylique et de deux parts d'eau. Toujours tester l'adhérence des supports au préalable. Lisser avec de l'eau.

Possibilité de mise en peinture

Ce produit d'étanchéité acrylique ne peut être peint qu'après un durcissement complet. Lors du durcissement, le produit se rétrécit, ce qui peut provoquer des fissures dans la couche de peinture par la suite. Peut être peint avec des peintures à base d'eau et des peintures synthétiques. Avec les peintures à dispersion fortement chargées, des craquelures peuvent apparaître dans le film de peinture. Il est recommandé de tester la compatibilité avec la peinture au préalable.

Nettoyage

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Les mains peuvent être nettoyées avec les lingettes Zwaluw et/ou avec de l'eau et du savon.

Durée de conservation

Dans l'emballage d'origine non ouvert, entre +5°C et +25°C, peut être conservé jusqu'à 18 mois après la date de production s'il est stocké dans un endroit sec.

Manuel de l'utilisateur

Un joint aux dimensions adéquates est capable d'absorber les mouvements des matériaux de construction adjacents. La profondeur du joint doit toujours être en rapport avec la largeur du joint. En règle générale, le rapport entre la profondeur et la largeur du joint est de 1:1 jusqu'à une largeur de 10 mm, avec un minimum de 5 mm de largeur et de profondeur. Pour les joints d'une largeur supérieure à 10 mm, la profondeur du joint est égale à la largeur du joint divisée par 3 plus 6 mm.